

SOLVSEAL LT EXPORT EXTRA KH-Siegel

Beschreibung

SOLVSEAL LT EXPORT EXTRA ist ein universell einsetzbarer 1-komponentiger Siegel auf Basis hochwertiger modifizierter Naturöle. SOLVSEAL LT EXPORT EXTRA enthält Lösemittel und seine Bindemittel bestehen aus pflanzlichen Rohstoffen. SOLVSEAL LT EXPORT EXTRA ist praktisch auf allen Parkett- u.a. Holzfußböden verwendbar. Dies gilt auch für kritische Bodenarten wie Hochkantlamellenparkett, nicht seiten-impregniertes Holzpflaster oder Dielen. Parkett auf Fußbodenheizung sowie Schwingkonstruktionen in Sporthallen. SOLVSEAL LT EXPORT EXTRA hat eine geringe seitenverleimende Wirkung.

Zertifikate / Zulassungen



Giscode:	KH1
AbZ-Nr.	Z-157.10-177
Sportbodenfreigabe:	DIN V 18032-2
Sportbodenfreigabe:	DIN EN 14904:
ATFA:	Mitglied
NWFA:	Mitglied
MFMA:	Mitglied

Glanzgrade

glänzend, halbmatt, matt

Besondere Hinweise

Getränkte Lappen, Pads und andere Arbeitsmittel im geschlossenen Behälter aufbewahren. Öl/Wachs in Verbindung mit Schleifstaub, Stofflappen u.ä. mit Wasser anfeuchten oder in einem verschließbaren Eimer aufbewahren, bzw. brandsicher entsorgen – ansonsten Selbstentzündungsgefahr. Das Produkt selbst ist nicht selbstentzündlich! Bitte beachten Sie unsere Technische Sonderinformation Nr. 17!

Anwendung

Das Material wird in 3 Schichten gerollt oder gestrichen. Ein Zwischenschliff zwischen den Schichten gewährleistet ein Maximum an Optik. Der Zwischenschliff ist notwendig nach Ablauf von 15-18 h., um eine einwandfreie Haftung sicherzustellen. Das Material ist verarbeitungsfertig. Sollte trotzdem eine Verdünnung gewünscht werden, so erfolgt diese mit BRILLIANCE CLEANER L 91 KH-Verdünnung. Bei Weichhölzern wie Tanne, Fichte oder Kiefer kann es zu Harzaustritten kommen, die zu Trocknungsverzögerungen bzw. optischen Beeinträchtigungen führen können. Hier kann, unter Beachtung der Beanspruchungsklasse ggf. die Verwendung von SOLVSEAL UNIQUICKPRIMER Milderung erreichen. Auch SOLVSEAL FK GELB ist mit SOLVSEAL LT-EXPORT EXTRA kombinierbar. Die Verwendung der CLASSIC PLUS REAKTIVVERGÜTUNG kann zu folgenden verbesserten Eigenschaften führen: weniger Geruch, schnellere Trocknung, bessere Beständigkeit und mehligem Schleifstaub. Siegel dieser Kategorie enthalten Lösemittel, die Wachsreste aus Poren und Fugen leicht anlösen.

Dies kann vor allem bei vorher gewachsenen Böden zu erheblichen Trocknungs-verzögerungen, Mattstellen und Haftungsproblemen (bis zur völligen Enthftung) führen. Deshalb sollte in diesen Fällen entweder eine andere Siegelart verwendet oder mit SOLVSEAL UNIQUICKPRIMER bei bis mäßig beanspruchten Böden isoliert werden.

Trocknung

Der Lack ist im Allgemeinen nach 48 h nutzbar (23°C/50% rel. Luftfeuchte). Bei der Versiegelung von "altwachs-belasteten" Oberflächen kann es zu erheblichen Trocknungs-verzögerungen kommen.

Ist dieser Fall eingetreten, so muss mit der Überversiegelung so lange gewartet werden, bis der Siegel richtig trocken und völlig klebfrei ist. Bei schlechter Lüftung, niedrigerer Temperatur, anderer Luftfeuchte sowie erhöhter Schichtstärke kann sich die Trocknung erheblich verzögern. Nicht vor 8-14 Tagen belasten, Teppiche auflegen oder pflegen. Die ersten zwei Wochen nach der Versiegelung gut lüften. Unter ungünstigen Umständen auftretende Geruchsbelästigungen verschwinden im Lauf der Zeit, gut lüften.

Verbrauch

Je nach Untergrund und Arbeitsweise:

1 Roll-/Streichschicht:
ca. 120-100 ml/m² bzw. ca. 8-10m²/l**

Lagerung / Transport

Kühl und trocken transportiert und gelagert im unangebrochenen Originalgebinde mindestens 24 Monate haltbar.

Allgemeiner Hinweis

Lesen Sie bitte vor der Verarbeitung dieses Produkts die Gebrauchsanleitung sorgfältig durch. Dieses Berger-Seidle-Produkt muss von einer fachlich qualifizierten Person für Parkettverlegung angewandt werden, für die diese Anleitung bestimmt ist. Die Tätigkeiten sind entsprechend den Regeln des Handwerks, dem Stand der Technik und den gültigen Normen und Vorschriften des Landes, in dem das Produkt angewandt wird, auszuführen. Die Vorgaben der DIN 18356 "Parkett- und Holzpflasterarbeiten" und DIN 18365 „Bodenbelagsarbeiten“, Merkblätter sowie Fachinformationen der TKB, des BEB, der CTA und des BVPF-Bundesverband Parkett & Fussbodentechnik sind einzuhalten und zu beachten. Der Kunde ist über die Reinigungs- und Pflegevorgaben des Produkts zu informieren. Jede Verwendung, die nicht dem von Berger-Seidle bestimmten Anwendungsbereich entspricht, gilt als nicht bestimmungsgemäß. Die nicht bestimmungsgemäße Verwendung sowie das Nichtbefolgen der Hinweise in dieser Anleitung liegt umfänglich in der Verantwortung des Verarbeiters und schließt infolgedessen die Haftung und Gewährleistungspflicht des Herstellers aus. Vor der Anwendung des Produkts sind die Rahmenbedingungen zur Anwendung sach- und fachgerecht zu prüfen.

SOLVSEAL LT EXPORT EXTRA KH-Siegel

Querverweis

Die folgenden Rubriken unserer Merkblattsammlung gelten als Bestandteile dieses Merkblattes:

- Allgemeine Hinweise zur Anwendung von Parkettsiegelprodukten
 - Reinigung und Pflege des versiegelten/geölten Bodens
 - Kennzeichnung und Sicherheitshinweise (Sicherheitsdatenblatt)
- * Sollte das Technische Merkblatt inhaltlich von anderen Drucksachen wie z.B. Etiketten abweichen, so ist immer das Technische Merkblatt in seiner aktuellsten Fassung auf der Homepage gültig. Drucksachen werden stets angepasst bei Nachdruck.
- ** Für die „Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung“ des DIBt sind die 100 ml/m² zu beachten.